

### Opis

Wysokiej jakości, wydajny, czarny, matowy lakier akrylowy w aerozolu do ogólnego zastosowania.

### Właściwości

- Dobra przyczepność do większości podłoży,
- Wysoka siła krycia,
- Szybkoschnący,
- Doskonałe wykończenie,
- Ekonomiczny w użyciu.

### Przygotowanie podłoża


Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.

Odpowiednie podłoża:

- metale (aluminium / cynk należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem),
- drewno,
- wyroby szklane,
- tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PS, PE, PP, EPDM).

Ważne: Nie nakładać na powierzchnię pokrytą emalią syntetyczną.

### Informacje o aplikacji



#### Proporcje mieszania

Produkt gotowy do użytku!



#### Aplikacja

Dokładnie wstrząsnąć, aż kulki mieszające będą się swobodnie poruszać.

Liczba warstw	2 – 3
Odległość rozpylania	15 – 20 cm
Odparowanie	3 – 5 min
Grubość powłoki suchej	30 – 40 mikronów

Po rozpyleniu obróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, aby wyczyścić dyszę.  
Zdecydowanie zaleca się nakładanie gotowego do użycia produktu w temperaturze powyżej 15 ° C / 59 ° F.

**Schnięcie**

Pyłosuchość (20 °C/68 °F)	5 – 10 min
Suchość dotykowa (20 °C/68 °F)	20 – 30 min
Suchość całkowita (20 °C/68 °F)	24 h

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9005	Czarny	500 ml	12 szt.

**VOC**

VOC 2004/42/IIIB(e) (840) 820

**Okres przydatności**

Min. 48 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

**Informacje dodatkowe****TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

**WAŻNE:** Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.