

Opis

Wysokowydajny, błyszczący srebrny lakier do felgi i kołpaków. Na podstawie żywicy nitrocelulozowej z wysokiej jakości pigmentami aluminiowymi.


Właściwości

- bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży,
- nadaje się do elementów chromowanych, metalowych i plastikowych,
- szybko schnący,
- duża siła krycia i wydajność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od rdzy i przeszlifowana odpowiednią gradacją papieru ściernego.

Informacje o aplikacji



Proporcje mieszania

7050 Rozcieńczalnik Standardowy 40 – 50 %



Ustawienia pistoletu

Zasilanie grawitacyjne 1.2 - 1.4 mm
Ciśnienie 1.6 - 1.8 bara Patrz instrukcja producenta



Aplikacja

Ilość warstw 1,5 - 2
Odparowanie 0 – 5 min
Całkowita grubość suchej powłoki 20 - 30 mikronów



Schnięcie

Pyłosuchość w 20 °C/68 °F 15 – 20 min
Suchość dotykowa at 20 °C/68 °F 120 – 180 min
Suchość całkowita w 20 °C/68 °F 24 h
Żywotność w 20 °C/68 °F -

Produkty uzupełniające

7050 Rozcieńczalnik Standardowy

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9009-0,75	Srebrny metalik	750 ml	6 szt.
VOC			
2004/42/IIIB(a) (840) 735			
Okres przydatności			
Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.			
Informacje dodatkowe			
TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!			
Zawsze czytaj instrukcje.			
WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje , dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany , działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z użytkowaniem tego produktu.			
Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.			
Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.			
Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.			