

Opis

Lakier akrylowy matowy, typu HS przeznaczony do specjalistycznej naprawy miejsc wymagających matowego wykończenia nadaje się również do wykończeń części z tworzyw sztucznych, takich jak zderzaki itp.

Właściwości

- Łatwy w aplikacji, łatwo osiągalny jednolity wygląd bez chmur,
- Wysoki stopień krycia, wysoka odporność na zarysowania,
- Wysoka elastyczność, gładka powierzchnia,
- Może być nakładany na lakier bazowy na bazie wody lub rozcieńczalnika.

Przygotowanie podłoża

Warstwa bazowa powinna być całkowicie sucha.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszania	Objętościowo	
	9500 Maxx Matt	3	
	9230/9250/9270 2K Utwardzacz	1	
	7050/7070 Rozcieńczalnik	20 – 30 %	
	Ustawienie pistoletu		
	Zasilanie grawitacyjne:	1.2 – 1.4 mm	
	Ciśnienie:	1.8 – 2.0 bar	Patrz instrukcja producenta
	Aplikacja		
	Ilość warstw	2 – 3	
	Odparowanie każdej warstwy do mat	10 – 15 min	
	Całkowita grubość suchej powłoki	40 – 50 mikronów	
	Schnięcie		
	przy 60 °C/140 °F	20 – 30 min	
	IR	10 – 25 min	
	przy 20 °C/68 °F	18 – 24 h	
	Żywotność w 20 °C/68 °F	150 – 180 min	

Produkty uzupełniające

- 9230 (Szybki), 9250 (Standardowy), 9270 (Wolny) 2K Utwardzacz,
- 7050 (Standardowy), 7070 (Wolny) Rozcieńczalnik.

Testowanie materiału

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9500-1	/	1 L	12 szt.

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) <550

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.

Tabela 1.1 - Proporcje mieszania wagowo

Ilość produktu gotowego do użycia (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz + rozcieńczalnik
100	67	89	101
250	166	222	252
330	220	293	332
500	333	445	503
750	499	667	755
1000	665	889	1007