

Opis

Zawiera szpachlę poliestrową, utwardzacz i tkaninę z włókna szklanego. Do naprawy dziur, pęknięć, elementów z tworzyw sztucznych, podłóg zawierających włókno szklane, a także na skorodowanych podłóżach metalowych.





Właściwości

- doskonała przyczepność do większości powierzchni,
- możliwość szlifowania po 20 minutach (w temp. 20 °C / 68 °F),
- może być pokryty większością gruntów i systemów malarskich,
- nieporowaty, nie spływa,
- doskonałe szlifowanie od P80, jeśli nałożona grubość jest większa, a P120, jeśli nałożona grubość jest mniejsza.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha wolna od rdzy i odtłuszczona.

Informacje o aplikacji

	<p>Proporcja mieszania</p> <table border="0"> <tr> <td>3270 Fiberplast+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>6065 Utwardzacz do szpachłówek</td> <td>3 % (wagowo)</td> </tr> </table> <p>Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru powłoki</p>	3270 Fiberplast+	100 %	6065 Utwardzacz do szpachłówek	3 % (wagowo)
3270 Fiberplast+	100 %				
6065 Utwardzacz do szpachłówek	3 % (wagowo)				
	<p>Aplikacja</p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura minimalna</td> <td>min +5 °C/41 °F</td> </tr> </table>	Temperatura minimalna	min +5 °C/41 °F		
Temperatura minimalna	min +5 °C/41 °F				
	<p>Schnięcie</p> <table border="0"> <tr> <td>przy 20 °C/68 °F</td> <td>Approx. 20 min</td> </tr> <tr> <td>Żywotność przy 20 °C/68 °F</td> <td>5-7 min</td> </tr> </table>	przy 20 °C/68 °F	Approx. 20 min	Żywotność przy 20 °C/68 °F	5-7 min
przy 20 °C/68 °F	Approx. 20 min				
Żywotność przy 20 °C/68 °F	5-7 min				
	<p>Szlifowanie</p> <table border="0"> <tr> <td>Tylko szlifowanie na sucho</td> <td>P80 - 240</td> </tr> </table>	Tylko szlifowanie na sucho	P80 - 240		
Tylko szlifowanie na sucho	P80 - 240				

Produkty uzupełniające

6065 Utwardzacz do szpachlóvki

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
3270	Beżowy	0,8 kg	8 szt.

VOC

VOC 2004/42/IIIB(c) (250) <250

Okres przydatności

Min. 6 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.