

### Opis

Specjalna szpachlówka poliestrowa, bardzo elastyczna, przeznaczona do naprawy wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych.





### Właściwości

- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych bez specjalnego podkładu,
- Łatwe rozprowadzanie,
- Dobra elastyczność.

### Przygotowanie podłoża

Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od rdzy i odtuszczone.

### Informacje o aplikacji

	<b>Proporcje mieszania</b>	<table border="0"> <tr> <td>6040 Flexplast</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>6065 Utwardzacz do szpachlówki</td> <td style="text-align: right;">2 - 3 % (wagowo)</td> </tr> </table> <p>Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru lakieru powierzchniowego.</p>	6040 Flexplast	100	6065 Utwardzacz do szpachlówki	2 - 3 % (wagowo)
6040 Flexplast	100					
6065 Utwardzacz do szpachlówki	2 - 3 % (wagowo)					
	<b>Aplikacja</b>	<table border="0"> <tr> <td>Temperatura minimalna</td> <td style="text-align: right;">min 10 °C/50 °F</td> </tr> </table>	Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F		
Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F					
	<b>Schnięcie</b>	<table border="0"> <tr> <td>przy 20 °C/68 °F</td> <td style="text-align: right;">20 – 30 min</td> </tr> <tr> <td>Żywotność przy 20 °C/68 °F</td> <td style="text-align: right;">4 – 5 min</td> </tr> </table>	przy 20 °C/68 °F	20 – 30 min	Żywotność przy 20 °C/68 °F	4 – 5 min
przy 20 °C/68 °F	20 – 30 min					
Żywotność przy 20 °C/68 °F	4 – 5 min					
	<b>Szlifowanie</b>	<table border="0"> <tr> <td>Tylko szlifowanie na sucho</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Szlifowanie wstępne:</td> <td style="text-align: right;">P120 - 240</td> </tr> </table>	Tylko szlifowanie na sucho		Szlifowanie wstępne:	P120 - 240
Tylko szlifowanie na sucho						
Szlifowanie wstępne:	P120 - 240					

**6040 Flexplast, Flexible Putty**

Ver.: 2020-4

**Produkty uzupełniające**

6065 Utwardzacz do szpachlóvki

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
6040	Antracy	1 kg	6 szt.

Utwardzacz w komplecie.

**VOC**

VOC 2004/42/IIB(b) (250) &lt;250

**Okres przydatności**

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

**Informacje dodatkowe****TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

Zawsze czytaj instrukcje.

**WAŻNE:** Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.