

### Opis

Uniwersalna, wysokowydajna szpachlówka poliestrowa, charakteryzująca się gładką powierzchnią, łatwością aplikacji i dobrą obróbką.




### Właściwości

- Doskonała przyczepność do metali ocynkowanych i ocynkowanych galwanicznie, powierzchni stalowych i aluminium,
- bardzo dobrze się rozprawdza,
- nieporowata, gładka powierzchnia,
- doskonałe szlifowanie,
- Ciężar właściwy: 1,8 kg/L.

### Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha wolna od rdzy i odtłuszczona. W przypadku aluminium i stali ocynkowanej użyj włókniny i pasty matującej, aby poprawić przyczepność.

### Informacje o aplikacji

	<p><b>Proporcje mieszania (wagowo)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>6050 B5 Multisoft</td> <td>100 (wagowo)</td> </tr> <tr> <td>6065 Utwardzacz do szpachlówk</td> <td>2 – 3 %</td> </tr> </table> <p>Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru lakieru nawierzchniowego i skrócić żywotność. Ilości utwardzacza poniżej 2% mogą powodować przedłużone schnięcie czas.</p>	6050 B5 Multisoft	100 (wagowo)	6065 Utwardzacz do szpachlówk	2 – 3 %
6050 B5 Multisoft	100 (wagowo)				
6065 Utwardzacz do szpachlówk	2 – 3 %				
	<p><b>Aplikacja</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura minimalna</td> <td>min 10 °C/50 °F</td> </tr> </table>	Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F		
Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F				
	<p><b>Schnięcie</b></p> <table border="0"> <tr> <td>przy 20 °C/68 °F</td> <td>20 – 25 min</td> </tr> <tr> <td>Żywotność (18-20°C)/(64,4-68 °F)</td> <td>3 – 4 min</td> </tr> </table> <p>Nie zaleca się używania promiennika IR ani żadnego innego sprzętu do suszenia w wysokiej temperaturze, jeśli nie ma możliwości kontroli temperatury !, natomiast maksymalna temperatura suszenia szpachli wynosi 45 ° C / 113 ° F.</p>	przy 20 °C/68 °F	20 – 25 min	Żywotność (18-20°C)/(64,4-68 °F)	3 – 4 min
przy 20 °C/68 °F	20 – 25 min				
Żywotność (18-20°C)/(64,4-68 °F)	3 – 4 min				

## 6050 B5 Multisoft, Universal Soft Putty

Ver.: 2020-4

**Szlifowanie /** tylko szlifowanie na sucho

Szlifowanie wstępne

P80 - P120

Dalsze prace

P120 - P240

**Produkty uzupełniające**

6065 Utwardzacz do szpachłówek

6065-CT-0,06 Utwardzacz do szpachłówek (w połączeniu z wkładem do szpachłówki 1,65 L)

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
6050-0,5	Beżowy	0,5 kg	12 szt.
6050-1,8	Beżowy	1,8 Kg	6 szt.
6050-CT-3	Beżowy	3 kg	4 szt.

Utwardzacz jest zawarty w opakowaniu.

**VOC**

VOC content: 2004/42/IB (b) (250) &lt;250

**Okres przydatności**

Min. 12 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

**Informacje dodatkowe****TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

**WAŻNE:** Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.