

Opis

Uniwersalna, lekka szpachlówka poliestrowa o niewielkim ciężarze właściwym umożliwia wypełnienie nierówności i wgnieceń używając znacznie mniejszej ilości produktu (wagowo) w porównaniu z tradycyjnymi szpachlami.

Właściwości





- doskonała przyczepność do metali ocynkowanych i cynkowanych galwanicznie, powierzchni aluminiowych i stalowych,
- bardzo dobrze się rozprowadza,
- nieporowata, gładka powierzchnia,
- doskonale szlifowanie, zaczynając od P120,
- ciężar właściwy 1,27 kg/L (szpachlówki konwencjonalne \approx 2 kg/L).

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha wolna od rdzy i odtłuszczona.

W przypadku aluminium i stali ocynkowanej użyj włókniny i pasty matującej, aby poprawić przyczepność.

Informacje o aplikacji

	<p>Proporcje mieszania</p> <table border="0"> <tr> <td>6080 Multi-light</td> <td>100 (wagowo)</td> </tr> <tr> <td>6065 Utwardzacz do szpachlówki</td> <td>2 - 3 %</td> </tr> </table> <p>Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru lakieru nawierzchniowego.</p>	6080 Multi-light	100 (wagowo)	6065 Utwardzacz do szpachlówki	2 - 3 %
6080 Multi-light	100 (wagowo)				
6065 Utwardzacz do szpachlówki	2 - 3 %				
	<p>Aplikacja</p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura minimalna</td> <td>min 10 °C/50 °F</td> </tr> </table>	Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F		
Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F				
	<p>Suchość</p> <table border="0"> <tr> <td>przy 20 °C/68 °</td> <td>15 - 20 min</td> </tr> <tr> <td>Żywotność przy 20 °C/68 °F</td> <td>3 – 4 min</td> </tr> </table> <p>Nie zaleca się używania promiennika IR ani żadnego innego sprzętu do suszenia w wysokiej temperaturze, jeśli nie ma możliwości kontroli temperatury, natomiast maksymalna temperatura suszenia szpachli wynosi 45 °C / 113 °F.</p>	przy 20 °C/68 °	15 - 20 min	Żywotność przy 20 °C/68 °F	3 – 4 min
przy 20 °C/68 °	15 - 20 min				
Żywotność przy 20 °C/68 °F	3 – 4 min				
	<p>Szlifowanie</p> <table border="0"> <tr> <td>Tylko szlifowanie na sucho</td> <td>P120 - P240</td> </tr> </table>	Tylko szlifowanie na sucho	P120 - P240		
Tylko szlifowanie na sucho	P120 - P240				

Produkty uzupełniające

6065 Utwardzacz do szpachłówki

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
6080-1,5	Beżowy	1.5 L	8 szt.
6080-1	Beżowy	1 L	6 szt.

Utwardzacz jest zawarty w opakowaniu.

VOC

VOC 2004/42/IIB(c) (250) <250

Okres przydatności

Min. 12 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.