

Opis

Pół lekka szpachlówka poliestrowa o wysokiej wydajności może być stosowana jako szpachlówka wypełniająca lub wykańczająca. Kolor niebieski umożliwia lepszą ocenę powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów pomiędzy szlifowaną, a nieszlifowaną szpachlówką. Łatwo się nakłada i obrabia droбноziarnistymi papierami ściernymi, zaczynając od P180 lub P240.




Właściwości

- lepsza ocena powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów,
- doskonałe szlifowanie, zaczynając od P180,
- brak zapychania się papieru ściernego po 20 minutach od aplikacji,
- przyczepność do różnych podłoży (stal, stal ocynkowana, aluminium, laminaty poliestrowe, stare powłoki lakiernicze ...),
- bardzo dobrze się rozprawdza,
- może być stosowany jako szpachlówka wypełniająca i wykończeniowa
- nieporowata, gładka powierzchnia,
- ciężar właściwy 1,43 kg/L.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha wolna od rdzy i odtłuszczona. W przypadku aluminium i stali ocynkowanej użyj włókniny i pasty matującej, aby poprawić przyczepność.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszania	100 (wagowo)
	6090 B9 Multi-Azure	2 – 3 %
	6065 Utwardzacz do szpachlówki	
	Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru lakieru nawierzchniowego.	
	Aplikacja	min 10 °C/50 °F
	Schnięcie	20 min
	Gotowa do szlifowania (20 °C/68 °F)	3 – 4 min
	Żywotność (20 °C/68 °F)	
	Nie zaleca się używania promiennika IR ani żadnego innego sprzętu do suszenia w wysokiej temperaturze, jeśli nie ma możliwości kontroli temperatury, natomiast maksymalna temperatura suszenia szpachli wynosi 45 °C / 113 °F.	



Szlifowanie

Tylko szlifowanie na sucho

P180 - 240 (drobne naprawy, mniejsza grubość szpachłówki)

P120 (większa grubość szpachłówki)

Produkty uzupełniające

6065 Utwardzacz do szpachłówki

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
6090-1	Niebieski	1 L	6 szt.

Utwardzacz w komplecie.

VOC

VOC 2004/42/IIIB(c) (250) <120

Okres przydatności

Min. 12 miesięcy od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.