

Opis

Uniwersalna, szybka i lekka szpachlówka poliestrowa. Dzięki najnowszej technologii materiału wypełniającego ciężar właściwy to zaledwie 1,3 kg/l umożliwia to wypełnienie nierówności i wgnieceń znacznie mniejszą ilością produktu (wagowo) w porównaniu z tradycyjnymi szpachlówkami. Wysycha do 40% szybciej niż konwencjonalne szpachlówki.




Właściwości

- ciężar właściwy 1,3 kg/L (szpachlówki konwencjonalne \approx 2 kg/L),
- gotowa do szlifowania w 12 minut od aplikacji,
- doskonała przyczepność do powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych,
- bardzo łatwo się rozprowadza,
- nieporowata, gładka powierzchnia,
- przyczepność do drewna i laminatów poliestrowych,
- doskonałe szlifowanie, zaczynając od gradacji P150,
- może być stosowany jako szpachlówka wstępna i szpachlówka wykończeniowa.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od rdzy i odtłuszczone. Przeszlifować odpowiednią gradacją papieru ściernego.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszania	100%
	6600 SFR Air Bond	
	6065 Utwardzacz do szpachlówki	3% (wagowo)
	Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.	
	Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru lakieru nawierzchniowego.	
	Aplikacja	
	Minimalna temperatura	10 °C/50 °F
	Schnięcie	
	Sucha do szlifowania (20 °C/68 °F)	12 - 14 min.
	Żywotność (20 °C/68 °F)	3 - 4 min.

**Szlifowanie**

Szlifowanie tylko na sucho

P150 – P320

Produkty uzupełniające

6065 Utwardzacz do szpachłówek

6065-CT-0,06 Utwardzacz do szpachłówki (w połączeniu z wkładem do szpachłówki 1,65 L)

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
6600	Biały	1,3 L	8 szt.
6600-CT-1,65	Biały	1,65 L	6 szt.

Utwardzacz zawarty w opakowaniu.

VOC

VOC 2004/42/IIIB(c) (250) <250

Okres przydatności

Min. 12 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z użytkowaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.