

Opis

2-składnikowa poliestrowa szpachlówka natryskowa do łatwego niwelowania nierówności na większych powierzchniach.

Właściwości

- duża siła wypełniania,
- łatwa aplikacja, doskonała rozlewność,
- szybko schnąca,
- do nakładania na goły metal, włókno szklane lub oryginalne farby z pewnymi ograniczeniami (Zalecamy test przyczepności przed nałożeniem),
- dostarczany z płynnym utwardzaczem 50 g,

Przygotowanie podłoża




Przed aplikacją powierzchnię przeszlifować, oczyścić, wysuszyć i odtłuścić.


Produkt należy nakładać wyłącznie na:

- zmatowaną i odtłuszczoną gołą stal (nie stosować na podłożach cynkowych, aluminiowych lub plastikowych),
- zmatowane włókno szklane, szpachlówki poliestrowe.

Uwaga: szpachlówki nie nakładać bezpośrednio na podkład akrylowy, podkład wytrawiający, podkład epoksydowy, ocynk, aluminium, akryl i nitroceluloze.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszania		
	8080 Sprayplast	100	
	Dedykowany utwardzacz	2 – 3,5 %	
	Ustawienie pistoletu s		
	Zasilanie grawitacyjne	2 – 2,5	
	Ciśnienie	1,5 – 2,0 bar	Patrz instrukcja producenta
	Aplikacja (wymieszać produkt przed użyciem)		
	Ilość warstw	1 – 3	
	Odparowanie	5 – 10 min	
	Grubość warstwy	100 – 300 mikronów	
	Minimalna temperatura aplikacji	10 °C/50 °F	

	<p>Schnięcie</p> <table border="0"> <tr> <td>przy 20 °C/68 °F</td> <td>10 – 15 min.</td> </tr> <tr> <td>przy 60 °C/140 °F</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Odparowanie /do zmatowienia</td> <td>10 – 15 min</td> </tr> <tr> <td>Żywotność (przy 20 °C/68 °F)</td> <td>20 –30 min</td> </tr> </table>	przy 20 °C/68 °F	10 – 15 min.	przy 60 °C/140 °F	30 min.	Odparowanie /do zmatowienia	10 – 15 min	Żywotność (przy 20 °C/68 °F)	20 –30 min
przy 20 °C/68 °F	10 – 15 min.								
przy 60 °C/140 °F	30 min.								
Odparowanie /do zmatowienia	10 – 15 min								
Żywotność (przy 20 °C/68 °F)	20 –30 min								
	<p>Szlifowanie</p> <table border="0"> <tr> <td>Tylko szlifowanie na sucho</td> <td>P180 - P320</td> </tr> </table>	Tylko szlifowanie na sucho	P180 - P320						
Tylko szlifowanie na sucho	P180 - P320								
Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie						
8080-1,5	Szary	1,5 kg	6 szt.						
VOC									
VOC 2004/42/IIB (b) (250) <250									
Okres przydatności									
Min. 12 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.									
Informacje dodatkowe									
<p>TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!</p> <p>Zawsze czytaj instrukcje.</p> <p>WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje , dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.</p> <p>Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.</p> <p>Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.</p> <p>Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.</p>									