


## Opis

Ten lakier bezbarwny został opracowany specjalnie do aplikacji bezpośrednio na podłoża metaliczne. Powłoka podkreśla metaliczny wygląd i jednocześnie chroni powierzchnię przed czynnikami atmosferycznymi.

## Właściwości




- doskonała przyczepność do aluminium, stali, stali ocynkowanej...
- łatwa aplikacja i szybkie wysychanie,
- doskonały połysk,
- wysoka trwałość i odporność na żółknięcie,
- utwardzacz 9075 (vol. 2: 1).

## Przygotowanie podłoża

	Podłoże	Szlifowanie
	Żelazo	P80-120 (na sucho) SA2 ½
	Stal	P80-120 (na sucho) or szlifowanie
	Stal fosfatyzowana	Włóknina + pasta matująca
	Stal galwanizowana	Włóknina + pasta matująca
	Metale lekkie	Włóknina + pasta matująca
	Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem	P240 (sucha)

Powierzchnia musi być całkowicie sucha, odtłuszczona odpowiednim zmywaczem (9515). Produkt posiada dobrą przyczepność do metali bez warstwy bazowej. Najlepiej zrobić test przyczepności ze względu na różne podłoża. W przypadku aplikacji na przeszlifowaną powierzchnię należy ją pokryć w jak najkrótszym czasie po szlifowaniu.

## Informacje o aplikacji

	<b>Proporcje mieszania</b>	Objętościowo	Wagowo
	9700 DTM Lakier bezbarwny	2	2
	9075 HS Utwardzacz akrylowy	1	1
	<b>Ustawienie pistoletu</b>		
	Zasilanie grawitacyjne	1,2 – 1,3 mm	
	Cisnienie	1,5 – 2,0 bar	Patrz informacje producenta
	<b>Aplikacja</b>		
	Ilość warstw	2 – 3	
	Odparowanie	5 – 7 min	
	Całkowita grubość suchej powłoki	40 – 60 mikronów	

**Schnięcie**

przy 60 °C/140 °F	20 – 25 min
przy 20 °C/68 °F	8 – 12 h
Żywotność przy 20 °C/68 °F	>90 min

**Produkty uzupełniające**

9075 HS Utwardzacz akrylowy

**Testowanie materiału**

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9700-1	/	1 L	12 szt.

**VOC**

VOC 2004/42/IIIB(e) (840)&lt;600

**Właściwości fizyczne**

Dokładna waga: 0,965-0,980 kg/L

**Okres przydatności**

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

**Informacje dodatkowe**

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z użytkowaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.