

Opis

Jednoskładnikowy, wypełniający, szybkoschnący podkład typu HSw aerozolu do drobnych napraw i miejsc przeszlifowanych. Produkt bardzo łatwo się aplikuje nawet przy większej grubości. Powierzchnia jest gładka i łatwa do szlifowania. Nakładanie bezpośrednio na metal (ochrona antykorozyjna małych powierzchni).


Właściwości

- odpowiednie podłoże pod wszelkiego rodzaju lakiery nawierzchniowe,
- odporny na działanie zmywacza silikonowego,
- duża siła wypełniania,
- łatwy do szlifowania,
- szybkoschnący,
- aplikacja mokro na mokro.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być sucha, przeszlifowana odpowiednią gradacją papieru ściernego, oraz przemyta zmywaczem silikonowym.

Informacje o aplikacji



Proporcje mieszania

Produkt jest gotowy do użycia!




Aplikacja

Dokładnie wstrząsnąć puszką, aż kulki mieszające będą się swobodnie poruszać.

Ilość warstw	2 – 3 warstwy
Odległość rozpylania	25 – 30 cm
Odparowanie	3 – 5 min
Grubość powłoki suchej	20 – 45 mikronów

Po skończonej pracy obróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, w celu przeczyszczenia dyszy. Zdecydowanie zaleca się aplikację gotowego do użycia produktu w temperaturze powyżej 15 ° C / 59 ° F.



Schnięcie

Pyłosuchość (20 ° C / 68 ° F)	5 – 10 min
Suchość dotykowa (20 ° C / 68 ° F)	15 – 25 min
Pokrywalność (20 ° C / 68 ° F)	MINIMALNIE 10 – 30 min,
Suchy do szlifowania (20 ° C / 68 ° F)	MAKSYMALNIE 12 godzin 30 min.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
1818-A	Biały	400 ml	12
1818-B	Czarny	400 ml	12
1818-C	Ciemnoszary	400 ml	12

VOC

VOC 2004/42/IIB(e)(840) <659

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

Nie wystawiać lakieru bezbarwnego na działanie wilgoci min. 24 godziny po wyschnięciu.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.