

Opis

Szybkoschnąca, silnie antykorozyjny i dająca doskonale efekty długoterminowe podkład spray 1K
Zawiera 99% Cynku.




Właściwości

- ochrona miejsc spawanych,
- ochrona antykorozyjna powierzchni ocynkowanych,
- odporność na słoną wodę,
- przewodzi warstwy pośrednie przy zgrzewaniu punktowym.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być sucha, przeszlifowana, oraz przemyta zmywaczem silikonowym.

Aplikacja

	<p>Proporcje mieszania</p> <p>Produkt jest gotowy do użycia!</p>		
	<p>Aplikacja</p> <p>Wstrząsnąć dokładnie, aż kulki mieszające będą się swobodnie poruszać (3 min).</p> <p>Liczba warstw 2 – 3 warstw</p> <p>Odległość natrysku 25 – 30 cm</p> <p>Odparowanie 3 – 5 min</p> <p>Całkowita grubość suchej powłoki 20 – 30 mikronów</p> <p>Po skończonej pracy obróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, w celu przeczyszczenia dyszy. Stanowczo zaleca się nakładanie gotowego do użycia produktu w temperaturze wyższej niż 15 ° C / 59 ° F.</p>		
	<p>Schnięcie</p> <p>Pyłosuchość (20 °C/68 °F) 5 – 10 min</p> <p>Suchość dotykowa (20 °C/68 °F) 20 – 30 min</p> <p>Ponowne malowanie (20 °C/68 °F) 15 – 20 min (max 24 h)</p>		
Nr. produktu	Opis	Pojemność	Pakowanie
4110	Grey	400 ml	12

VOC

2004/42/IIIB(e)(840)656

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Dodatkowe informacje

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco..