

Opis

7014 to szybki promotor przyczepności 1K do gruntowania większości podłoży z tworzyw sztucznych. Odpowiednie do większość rodzajów niezagruntowanych tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak zderzaki, listwy itp.

Właściwości


- doskonała przyczepność do większości podłoży z tworzyw sztucznych,
- szybkoschnący,
- lekko srebrne zabarwienie dla łatwiejszej oceny aplikacji.

Przygotowanie podłoża

Podłoże dokładnie spłukać czystą wodą. Wysuszyć, odtłuścić za pomocą zmywacza antysilikonowego 9515 Anti-Sil. Przeszlifować podłoże odpowiednią gradacją papieru ściernego, włókniną ścierną itp, Ponownie odtłuścić zmywaczem antysilikonowym 9515 Anti-Sil.

Jeśli plastikowa powierzchnia wydaje się niespójna, zaleca się wygrzanie elementu przez 30 minut w 60°C/140°F. Promotor adhezji nie nadaje się do aplikacji na polistyren (PS), czysty polipropylen (PP) i czysty Polietylen (PE), uważany za nienadający się do malowania. Nie stosować na wstępnie zagruntowane części z tworzyw sztucznych. Jeśli nie jesteś pewien rodzaj tworzywa sztucznego, sprawdzić przyczepność przed dalszą pracą.

Aplikacja



Proporcje mieszania

Produkt dostarczany jest gotowy do użycia. Dobrze wstrząsnąć puszką przed użyciem!



Aplikacja i schnięcie

Liczba warstw	1 – 2 warstw
Odparowanie między warstw (20 °C/68 °F)	5 – 10 min
Odparowanie przed przemalowaniem (20 °C/68 °F)	15 – 20 min
Całkowita grubość suchej powłoki	5 – 7 mikronów
Schnięcie	
w 20 °C/68 °F	15 – 30 min



Przemalowanie

Szlifowanie: Nie jest konieczne przy normalnym użytkowaniu. Po 2h koniecznie przeszlifować.
Przemalowanie: Lakiery bazowe (wodne, rozpuszczalnikowe), nawierzchniowe, podkłady.

Ważne

Przed nałożeniem kolejnej powłoki należy upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy. Nie przekraczaj zalecana grubość warstwy, ponieważ może znacznie wydłużyć czas schnięcia. Nie przestrzeganie zaleceń podanych w karcie może wpłynąć na przyczepność.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Pakowanie
7014-S-0,5	Srebrny	500 ml	12

VOC

VOC 2004/42/IIIB(a)(840) <839

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Dodatkowe informacje**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu..

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.