

# CARFIX HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT 620 2+1

Ver.: 2020-5

Wysokiej jakości odporny na zarysowania lakier bezbarwny o krótkim czasie schnięcia i dobrym połysku.

## Właściwości:

- Łatwa aplikacja,
- Doskonała rozlewność,
- Szybkie schnięcie,
- Dobry połysk,
- Zgodny z LZO,
- Wysoka trwałość i odporność na promieniowanie UV.

## Przygotowanie podłoża

Baza powinna być całkowicie sucha

## Informacje

Proporcje mieszania	Objęściowo	Wagowo
620 Carfix HS Lakier bezbarwny Anti-Scratch	2	2
623 Utwardzacz (szybki) / 625 (standardowy)	1	1
	Bez rozcieńczalnika!	Bez rozcieńczalnika!
<b>Ustawienia pistoletu</b>	1,2 – 1,3 mm 1,8 – 2,0 bar	
<b>Aplikacja</b>		
Ilość warstw	2 – 3 warstw	
Odparowanie między warstwami	5 – 7 min	
Odparowanie przed wygrzewaniem	10 min	
Całkowita grubość suchej powłoki	40 – 60 mikronów	
<b>Schnięcie</b>		
Suche do polerowania (60 °C/140 °F)	20 – 25 min	
Suche do polerowania (20 °C/68 °F)	8 – 12 h	
IR	10 – 15 min	
Żywotność w 20 °C/68 °F	> 60 min	

## Produkty uzupełniające

623 (Szybki), 625 (Standardowy) HS Utwardzacz

## Testowanie materiału

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. prod.	Opis	Pojemność	Opakowanie
620-1	/	1 L	12 szt.
620-5	/	5 L	3 szt.

## VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840)<577

**CARFIX HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT 620 2+1**

Ver.: 2020-5

**Okres przydatności**

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

**Proporcje mieszania wagowo**

Ilość produktu gotowa do użycia (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz
100	64	96
250	159	240
330	210	317
500	319	480
750	478	720
1000	638	959

**Informacje dodatkowe**

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

**WAŻNE:** Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.